

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO24346 (EN 428)	mm	4.50		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO24340 (EN 429)	mm	0.40		
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	7470		
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	214 x 1239	242 x 1461	391 x 729
Nombre de lames / dalles et m² par boîte	-	-	8 / 2.12 m²	7 / 2.47 m²	8 / 2.28 m²

CLASSIFICATION

Norme	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)		
Classement européen	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	32 - 41		
Classement Feu	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		
Glissance humide (1)	DIN 51130	classe	R10		

PERFORMANCES

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	≤ 2.0		
Groupe d'abrasion	(EN 649)	-	T		
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15		
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10		
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	4		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	78		
Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918 (EN 425)	-	OK		
Conductivité thermique	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25		
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6		
Traitement de surface	-	-	PUR+ MATT		
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK		

ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10		
---------------------	-------------	--------	------	--	--

MARQUAGE CE

	EN 14041	-	
		-	