

Description Produit

- Parquet - Chanfrein (GO2) - Format (L x l x ep.)	mm	3 frises Non 1180 x 210 x 11
- Epaisseur de parement - Couche intermédiaire - Couche inférieure - Epaisseur totale - Poids - Taux d'humidité (livré) - Essences disponibles - Traitement de surface - Emballage	mm mm mm mm kg/m² %	2,5 HDF Epaisseur 7,2 Déroulé de résineux 1,5 11 9 7-10 Chêne, Sapelli Vernis MasterResist Haute Performance Cornières en carton recyclé (95% recyclé) Film PE
Conditionnement	paquet Palette	8 lames = 1,98m² 50 paquets = 99,12m²
- Progr. Environnemental - Garantie		15 ans en usage résidentiel (voir conditions sur www.berryalloc.com) Garantie à vie sur le système loc
Pose		Loc mécanique: Bestloc et BestLoc X-TREME sans colle, sans outils (voir instructions de pose sur www.berryalloc.com) Pose flottante Pose collée en plain Compatible (voir les conditions sur berryalloc.com)
Chauffage par le sol	DTU 51.11 DTU 51.2	

Classification	Norme	Unité	Mesures
- Résistance à l'abrasion - Gloss (niveau de brillance)	CS10 (NF Parquet) EN 13329 (Test S42)	Tour (TT) Tour (TT) Gloss 60° Gloss 60° Gloss 60°	6000-9000 >700 27 ^{+/-2} (satin) 15 ^{+/-2} (patina) 7 ^{+/-2} (matt)
Classement au feu	EN 13 501-1	Chêne, Sapelli, Doussie, Merbau, Hêtre, Erable	Dfl-S1
Glissance	XP CEN TS 15676		
- Adhésion - Résistance thermique - Class. Européenne (sur base de bois brut)	ISO 2409 EN 685	Adhesion coefficient m² K/W Chêne / Hêtre / Doussie Jatoba / Erable Can.	1 Chêne: 0,066 (autres essences de 0,062 à 0,067) 23 31
Résistance du Loc		Kg / m Kg / m	Long side > 550 Short side > 1 000
- Marquage CE - Emission de Formaldéhyde - Emission de COV	EN 14342 EN 717-1 ISO 16 000-9	ug/m³ ug/m³	E1 A+

Entretien

Voir les instructions sur berryalloc.com

Pour un usage commercial, nous contacter pour des conseils adaptés.

