

Description Produit

- Parquet - Chanfrein (GO2) - Format (L x l x ep.)	mm	Monolame
	mm	Sur les cotés longs
	mm	1180 x 164 x 14
- Épaisseur de parement - Couche intermédiaire - Couche inférieure - Épaisseur totale - Poids - Taux d'humidité (livré) - Essences disponibles - Traitement de surface - Emballage	mm	3,3 tol. +0/-0.1
	mm	HDF épaisseur 9,2
	mm	Déroulé de résineux 1,5
	mm	14
	kg/m²	11
	%	7-10
		Chêne
		Vernis Ultimtec, huilé, huile-cire
		Cornières en carton recyclé (95% recyclé)
		Film PE
Conditionnement	paquet	8 lames = 1,5481m²
	Palette	66 paquets = 102,17m²
- Progr. Environnemental - Garantie		PEFC (Chêne, Hêtre)
		30 ans en usage résidentiel (voir conditions sur www.berryalloc.com)
		Garantie à vie sur le système loc
Pose		Loc mécanique: Bestloc et BestLoc X-TREME sans colle, sans outils (voir instructions de pose sur www.berryalloc.com)
		Pose flottante
		Pose collée en plain
		Compatible (voir les conditions sur berryalloc.com)
Chauffage par le sol	DTU 51.11	
	DTU 51.2	

Classification	Norme	Unité	Mesures
Résistance à l'abrasion	CS10 (NF Parquet)	Tour (TT)	15600 (finition vernie)
	EN 13329 (Test S42)	Tour (TT)	>500 (finition vernie)
Gloss (niveau de brillance)		Gloss 60°	27 ^{+/-2} (satin)
		Gloss 60°	15 ^{+/-2} (patina)
		Gloss 60°	7 ^{+/-2} (matt)
Classement au feu	EN 13 501-1	Chêne, Sapelli, Doussie	Dfl-S1
		Merbau, Hêtre	Cfl-S1
Glissance	XP CEN TS 15676	Longitudinal SRT (CV %)	70,5% (18,8%) 79,2%
		Transversal SRT (CV %)	(12,8%)
- Adhésion - Résistance thermique - Class. Européenne (sur base de bois brut)	ISO 2409	Adhesion	0
	EN 685	coefficient m² K/W	Chêne: 0,080
Résistance du Loc		Chêne / Hêtre / Doussie	31
		Merbau	33
		Kg / m	Long side > 550
		Kg / m	Short side > 1 000
- Marquage CE - Emission de Formaldéhyde - Emission de COV	EN 14342		
	EN 717-1	µg/m³	E1
	ISO 16 000-9	µg/m³	A+

Entretien

Voir les instructions sur berryalloc.com

Pour un usage commercial, nous contacter pour des conseils adaptés.

