

| Description Produit       | Unité                 |  |
|---------------------------|-----------------------|--|
| • Parquet                 | mm                    | Monolame<br>Sur les cotés longs<br>1980 x 187 x 14   |
| • Chanfrein (GO2)         | mm                    |  |
| • Format (L x l x ep.)    | mm                    |  |
| • Epaisseur de parement   | mm                    | 3,3 tol. +0/-0,1   |
| • Couche intermédiaire    | mm                    | HDF épaisseur 9,2  |
| • Couche inférieure       | mm                    | Déroulé de résineux 1,5  |
| • Epaisseur totale        | mm                    | 14   |
| • Poids                   | kg/m <sup>2</sup>     | 11   |
| • Taux d'humidité (livré) | %                     | 7-10   |
| • Essences disponibles    |                       | Chêne  |
| • Traitement de surface   |                       | Vernis Ultimtec Haute Performance ou Natural Wax   |
| • Emballage               |                       | Cornières en carton recyclé (95% recyclé)  |
| • Conditionnement         | paquet                | Film PE  |
| • Progr. Environnemental  |                       | 6 lames = 2,2m <sup>2</sup>  |
| • Garantie                | Palette               | 40 paquets = 88,86m <sup>2</sup>   |
| • Pose                    |                       | PEFC (Chêne)   |
| • Chauffage par le sol    | DTU 51.11<br>DTU 51.2 | 30 ans en usage résidentiel (voir conditions sur <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> )<br>Garantie à vie sur le système loc<br>Loc mécanique: Bestloc et BestLoc X-TREME sans colle, sans outils<br>(voir instructions de pose sur <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> )<br>Pose flottante<br>Pose collée en plain<br>Compatible (voir les conditions sur <a href="http://www.berryalloc.com">berryalloc.com</a> ) |

| Classification                              | Norme                                    | Unité                                   | Mesures  |
|---|--|---|--|
| • Résistance à l'abrasion                   | CS10 (NF Parquet)<br>EN 13329 (Test S42) | Tour (TT)<br>Tour (TT)                  | 15600 (lacquered)<br>>500 (lacquered)                    |
| • Gloss (niveau de brillance)               |  | Gloss 60°<br>Gloss 60°<br>Gloss 60°     | 27 +/- 2 (satiny)<br>15 +/- 2 (patine)<br>7 +/- 2 (matt) |
| • Classement au feu                         | EN 13 501-1                              | Chêne                                   | Dfl-S1 (après finition)                                  |
| • Glissance                                 | XP CEN TS 15676                          |   |  |
| • Adhésion                                  | ISO 2409                                 | Adhesion coefficient m <sup>2</sup> K/W | Chêne: 0,080   |
| • Résistance thermique                      | EN 685                                   | Chêne                                   | 31   |
| • Class. Européenne (sur base de bois brut) |  |   |  |
| • Résistance du Loc                         |  | Kg / m<br>Kg / m                        | Long side > 550<br>Short side > 1 000                    |
| • Marquage CE                               | EN 14342                                 | ug/m <sup>3</sup>                       | E1   |
| • Emission de Formaldéhyde                  | EN 717-1                                 | ug/m <sup>3</sup>                       | A+   |
| • Emission de COV                           | ISO 16 000-9                             |   |  |

## Entretien

Voir les instructions sur [berryalloc.com](http://berryalloc.com)

Pour un usage commercial, nous contacter pour des conseils adaptés.

