



MAXI PLIO

MAT



Peinture de ravalement aux résines solvantes

Classification : AFNOR NFT 36-005 : Famille I – Classe 7b1
NFT 34-722 : Classe D2.
EN 1062-1 : E3 V2 W1 A0

DESTINATION

- Protection et décoration des façades
- Travaux neufs et rénovation

PROPRIÉTÉS

- Produit 2 en 1 : Fixateur et finition
- Polyvalence d'emploi
- Microporosité

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,52 kg/L.

Extrait sec En poids : 72%.
En volume : 52%

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 430 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 429 g/L COV.

Point éclair 44° C

Présentation Peinture onctueuse.

Aspect du film Poché

Brillant spéculaire < 5 sous 85°, mat.

Rendement 8 m²/L, en fonction de la nature des fonds et du mode
(Selon norme NFT 30-073) d'application

Temps de séchage Sec : 2 heures
(à 20°C et 65% H.R.) Recouvrable : 12 heures
(Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.)

Conditionnement 15L

TEINTES

Blanc courant et Nuancier
CROMOLOGY FAÇADE :
teintes réalisables à partir du
blanc courant.



(Les teintes soutenues absorbent
fortement la lumière et peuvent
conduire à des dégradations du
revêtement voire du support. Dans les
règles professionnelles, les teintes de
coefficients d'absorption solaire > 0.7
(ou avec indice de luminance
lumineuse Y < 35) ne sont pas admises
en façade exposée. Nous consulter)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.



TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Matériel d'application	Brosse, rouleau.
Dilution	Brosse, rouleau : prêt à l'emploi, sauf couche d'impression : dilution de 5% en volume au white spirit.
Nettoyage des outils	White Spirit
Préparation	Brasser le produit avant sa mise en œuvre.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1. <u>Supports non revêtus</u> : Mortier plâtre chaux cohésif homogène et en plein. Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie homogène et en plein. <u>Supports revêtus</u> : Supports ci-dessus revêtus par des anciennes peintures minérales et anciennes Pliolites. Autres supports : nous consulter. <u>Incompatibilités connues</u> : Revêtement d'imperméabilité, RPE, ITE Vieux plâtre Bois et dérivés Métaux Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET.
Préparation des supports	En teinte, sur enduit hydraulique ou mixte récent et/ou soumis à humidité fréquente, la couche de primaire est imposée. Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.
Précautions d'emploi	

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Plaques hydrophobes / pulvérulentes	1 Autres supports et fonds compatibles
Impression ou fixateur	1 couche de TOL-FIX ou 1 couche de MAXI PLIO® Blanc	1 couche de MAXI PLIO® diluée de 5% au white spirit
Finition	2 à 3 couches de MAXI PLIO® non diluée	1 couche de MAXI PLIO® non diluée

Sé reporter aux fiches techniques correspondantes

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Inflammable
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
cromology

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €
Tour Carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex
Tél : 01.41.27.62.00
RCS Nanterre B 592 028 294
tollens.com



TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748