

# Maxi Réno



## Revêtement semi-épais aux résines acryliques en phase aqueuse.

**Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2.  
NF T34-722 : Classe D3.  
EN 1062-1 : E3 V2 W2 A0.**

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protection et masque le faïencage du support : système de classe D3.</li> <li>Travaux neufs et rénovation.</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supports à relief</li> <li>Masque le faïencage</li> <li>Garnissant</li> </ul>
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Aspect en pot</b>	Pâte onctueuse
<b>Masse volumique</b>	1,40 kg/L
<b>Extrait sec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En poids : 64 %</li> <li>En volume : 50 %</li> </ul>
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient max 39g/L
<b>Point éclair</b>	Sans objet
<b>Aspect du film</b>	Poché ou pommelé selon le rouleau.
<b>Brillant spéculaire</b>	4 sous 60°, mat.
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> <li>De 2,8 à 3,2 m<sup>2</sup>/L/couche selon le système retenu</li> <li>Les consommations seront sensiblement majorées sur supports à reliefs ou très absorbants</li> </ul>
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	Sec : 4 heures Recouvrable : 12 heures.
<b>Teintes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blanc.</li> <li>TOTEM FACADE 1201 teintes réalisables à partir du blanc calibré.</li> <li>Les teintes soutenues absorbent fortement la lumière et peuvent conduire à des dégradations du revêtement voire du support. Dans les règles professionnelles, les teintes de coefficient d'absorption solaire &gt; 0.7 (ou avec indice de luminance lumineuse Y &lt; 35) ne sont pas admises en façade exposée. Nous consulter.</li> </ul>
<b>Conditionnement</b>	15L
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 mois en emballage d'origine, non ouvert</li> <li>Conserver à l'abri du gel et de la chaleur</li> </ul>
<b>Recommandations particulières</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.</li> <li>Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.</li> </ul>

# Maxi Réno

## Conseils de mise en œuvre

<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brosse, rouleau ravalement méché ou nid d'abeilles. Rouleau alimenté, pistolet.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prêt à l'emploi sauf en sous-couche : dilution à 10% en volume à l'eau</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eau</li> </ul>
<b>Préparation du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brasser avant sa mise en œuvre.</li> </ul>
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1.
<b>Supports</b>	Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
<b>Non revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1</li> <li>(mortiers de liants hydrauliques)</li> <li>Enduits tyroliens et monocouches écrêtés (et après fixateur solvanté)</li> <li>Béton banché conforme au DTU 23.1 (parements soignés), béton préfabriqué lourd ou léger, béton râgréé (produits de râgréage adhérents, non poudreux et non fissuré, insensibles à l'eau)</li> <li>Briques.</li> </ul>
<b>Revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures films minces (acryliques, minérales) adhérentes</li> <li>RPE en bon état</li> <li>Autres supports, nous consulter</li> </ul>
<b>Incompatibilités connues:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bois et dérivés</li> <li>Plâtres et dérivés en direct.</li> <li>Béton cellulaire en blocs parpaing non enduit</li> <li>Mastics en direct (risque de migration et de décoloration)</li> <li>Métaux</li> </ul>
<b>Préparation des supports</b>	<p>Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TraITEMENT anticryptogamique éventuel avec FACADE NET.</li> </ul>

## Système d'application

Supports	Supports non revêtus	Anciens fonds organiques bien adhérents non poudreux
<b>Fixateur ou Sous couche</b>	1 couche de fixateur de fond : TOL-FIX, ELASTOFIX PIGMENTE, TOL-FIXATEUR GCPV ou TOL-FACADE PLIOLITE* dilué à 5% (0,200 à 0,300 kg/m <sup>2</sup> )	1 couche de <b>MAXI RENO</b> dilué à 10% (0,200 à 0,300 kg/m <sup>2</sup> )
<b>Finition</b>	1 ou 2 couches de <b>MAXI RENO</b> pur (0,500 kg/m <sup>2</sup> en tout)	
<b>Consommation approx. déposée</b>	0,700 kg/m <sup>2</sup> (hors relief)	0,700 – 0,800 kg/m <sup>2</sup> (hors relief)

Voir fiches techniques correspondantes

\*Si celui-ci doit être teinté, il ne peut l'être qu'en fausse teinte, correspondant à une teinte pastel.

<b>Précautions d'emploi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les teintes soutenues (dans la limite tolérée), nous conseillons fortement l'utilisation d'un fixateur. Pour les teintes contrastées (entre support et finition), ou à relief, système en 2 couches de ce produit minimum.</li> <li>Sur enduit hydraulique ou mixte récent, la couche de primaire est imposée, suivie de 2 couches de produit.</li> <li>Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.</li> </ul>
<b>Hygiène et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produit non classé dangereux.</li> <li>Consulter la fiche de données de sécurité.</li> </ul>

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

**TOLLENS**  
Créateur de peinture depuis 1748



Nous contacter au : 0 820 21 00 24 Service 0,12 € / min  
+ prix appel