



ORIZON PREMIUM

VELOURS



Peinture laque tendue, velours, haute durabilité, aux résines acryliques polyuréthanes en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 / 6a

DESTINATION

- Protection et décoration haut de gamme des murs, plafonds* et menuiseries des lieux à fort trafic (*préparation très soignée nécessaire)
- Intérieur, pièces sèches et humides
- Travaux neufs et rénovation
- Etat de finition A

PROPRIÉTÉS

- Grande dureté du film : bonne résistance aux chocs et rayures.
- Beau tendu
- Bonne opacité
- Bonne adhérence
- Facilité d'application : excellente glisse
- Lessivable, très résistant aux taches
- Capte et détruit les polluants intérieurs tels que formaldéhyde, hexaldéhyde, acétaldéhyde
- Bonne résistance au lustrage
- Grande durabilité
- Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,33 kg/L ($\pm 0,03$).

Extrait sec En poids : 49% ($\pm 2\%$).
En volume : 32% ($\pm 2\%$).

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.

Résistance abrasion humide
(Norme ISO 11998) Classe 1 (selon norme NF EN 13300).

Présentation Peinture légèrement onctueuse.

Aspect du film Tendu.

Brillant spéculaire 6-9 sous 60°. 8-11 sous 85°

Rendement
(Selon norme NF T 30-073) 10 à 14 m²/L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.

Temps de séchage
(à 23°C et 50% H.R.) Hors poussière : 1 heure.
Sec : 2 heures.
Recouvrable : 6 heures.
(Le film de peinture atteint ses propriétés optimales après 8 jours de séchage)

Conditionnement 1L, 3L et 10L



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS CONNEXES - NF 130
www.eccobonus.fr



TEINTES

Blanc calibré et teintes du nuancier TOTEM réalisables à partir du blanc calibré et des bases M_A, T_A, R_A, Y_A. (10L uniquement à partir du blanc calibré)



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Consulter la fiche de données de sécurité.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Matériel d'application	Rouleau microfibres 5 mm pour application murale, laqueur mousse floquée haute densité pour application sur menuiseries. Brosse « spécial laque acrylique ». Pistolet.
Dilution	Brosse, rouleau : prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 5% pour meilleur tendu. Pistolet : dilution de 0 à 10% en volume à l'eau.
Nettoyage des outils	Eau.
Préparation	Brasser le produit avant sa mise en œuvre.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1. <u>Supports non revêtus :</u> Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté). Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires, enduits de peintre. Bois et dérivés de bois, sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar, etc.), après primaire adapté. Métaux (après primaire adapté). <u>Supports revêtus :</u> Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes. Autres supports, nous consulter.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières. <u>Supports non revêtus :</u> Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression. Ponçage léger de l'impression. <u>Supports revêtus :</u> Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.

Supports	Métaux	Plaques hydrophobes / pulvérulentes, en intérieur	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire*	1 couche de TOLL-METAUX ANTIROUILLE* ou TOL-PRIM A*	1 couche de TOL-PRIM U* diluée à 10% au White Spirit	1 couche de TOL-PRIM C* ou 1 couche de CROSS* teintable dans la couleur de finition**
Finition	2 couches d'ORIZON VELOURS PREMIUM		

* Se reporter aux fiches techniques correspondantes

**Dans le cadre d'une utilisation en tant que primaire d'accrochage, il est recommandé d'utiliser Cross en blanc ou teintes réalisées à partir du blanc afin de garantir l'accroche et le vieillissement

NF Environnement Peintures, vernis et produits connexes – NF 130. Cette marque NF Environnement conjuge efficacité et écologie : Garantie des performances : pouvoir masquant et séchage.

Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses).



Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
cromology

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.859.067,75 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80
RCS Nanterre B 592 028 294
www.tollens.com

0 820 21 00 24
Service 0,12 € / min
+ prix appel



TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748